



**NATIONAL®**  
**PAINTS**



**INTUMESCENT PAINT &  
FIRE RETARDANT PAINTS**

# أصباغ فاير ريتاردن特 و أصباغ الانتمويسنت

## INTUMESCENT PAINT & FIRE RETARDANT PAINTS

### Description:

National Intumescent and Fire Retardant Paints prevent the rapid spread of fire by acting as a barrier on most of the building materials – structural steel, concrete, wood and timber derivatives.

Intumescent Paints, when exposed to fire, expand many times more beyond their original thickness to form foam, which slows down the propagation of flames and heat penetration by creating a blanket to the substrate.

### الوصف:

أصباغ ناشونال فاير ريتاردن特 و أصباغ الانتمويسنت تمنع الانتشار السريع للحريق و تشكل حاجزاً فوق معظم مواد البناء - حديد الانشاءات، الخرسانة، الخشب ومشتقاته.

تتمدد أصباغ الانتمويسنت عند تعرضها للحريق حتى تصل سماكتها أضعاف سماكة الصبغ الأصلي مكوناً حاجزاً رغوياً يقلل من انتشار النيران و اختراع الحرارة لغرض عزل الاوكسجين الجوي.

### Range of Products:

- National Intumescent Paint (Structural Steel Surface)  
Fire protection up to 120 minutes.
- National Intumescent Paint (W) (Concrete Surface)  
Fire protection up to 240 minutes.
- National Fire Retardant Varnish (Wooden & Timber Surface)

### الوصف:

- ناشونال صبغ انتمويسنت (اسطح الهياكل المعدنية)  
 مقاوم للحريق لمدة تصل الى 120 دقيقة.
- ناشونال صبغ انتمويسنت دبليو (الاسطح الخرسانية)  
 مقاوم للحريق لمدة تصل الى 240 دقيقة.
- ناشونال فاير ريتاردن特 فارنيش (الاسطح والألواح الخشبية).

### Application Tools:

Airless Spray, Brush, Roller.

### أدوات الاستخدام:

الرش الأهواجي، الفرشاة، الروول.

**Note:** Kindly refer to Technical Data Sheet for required dry film thickness of the coatings.

**ملاحظه:** يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية للتعرف على السماكة المطلوبة لطبقة الطلاء الجاف.

### النظام الموصى به (اسطح الهياكل المعدنية)

National Guard Zinc Phosphate Epoxy Primer	1 Coat	1 طبقة	ناشونال جارد زنك فوسفات ايبوكسي برايمير
National Intumescent Paint	السماكة المطلوبة حسب الوسائل الفنية Thickness recommended by Technical Services		ناشونال صبغ انتمويسنت
Nationalthane Topcoat (clear/shade)	1 - 2 Coats	١-٢ طبقة	ناشونال ثين توب كوت (شفاف / ملون)

### النظام الموصى به (الاسطح الخرسانية)

National Acrylic Primer (W.B)	1 Coat	1 طبقة	ناشونال اكريليك برايمير (مائي)
National Intumescent Paint (W)	السماكة المطلوبة حسب الوسائل الفنية Thickness recommended by Technical Services		ناشونال صبغ انتمويسنت "دبليو"
National Eco Enamel (Lead-Free)	1 - 2 Coats	١-٢ طبقة	ناشونال ايكيو اناميل (خالي من الرصاص)
OR National Shield Top coat (Clear/Shade)	1 - 2 Coats	١-٢ طبقة	ناشونال شيلد توب كوت (شفاف / ملون)
OR Nationalthane Topcoat (Clear/Shade)	1 - 2 Coats	١-٢ طبقة	ناشونال ثين توب كوت (شفاف / ملون)

### Recommended System (Wooden Surface)

### النظام الموصى به (الاسطح والألواح الخشبية)

National Fire Retardant Varnish	2 Coats	٢ طبقة	ناشونال فاير ريتاردن特 فارنيش
Nationalthane Topcoat (clear/shade)	1 - 2 Coats	١-٢ طبقة	ناشونال ثين توب كوت (شفاف / ملون)




### اسطح الهياكل المعدنية المحمية

اصباغ ناشونال الانتوميسنت لحماية الحرائق  
مصممة خصيصاً لتأخير او منع انتشار لهب  
الحريق حتى 120 دقيقة على الفولاذ.

### Protected Steel Surface

National Intumescent Fire Protection coating act as a passive fire resistance on steel up to 120 minutes.





## Concrete Surface

## الاسطح الخرسانية



### الاسطح الخرسانية المحمية

يحافظ ناشونال الانتميسنت دبليو على معايير العزل الحراري وسلامة الهياكل الخرسانية لمدة 240 دقيقة (4 ساعات).

### Protected Concrete Surface

National Intumescent paint (W) coating increases thermal insulation and integrity of concrete structure for a period of 240 minutes (4 hours).



### الاسطح والألواح الخشبية المحمية

يعمل ناشونال فاير ريتاردن特 فارنيش على تقليل ابعاد الدخان (s1) وعدم تكوين قطرات (جزئيات) ملتهبة (d0).

### Protected Wooden Surface

Wood and timber derivatives when protected with National Fire Retardant Varnish coating, minimizes the emission of smoke (s1) and generation of flaming droplets (d0).



## Wooden Surface

## الاسطح والألواح الخشبية

#### **National/International Test Certificates:**

## **شهادات اختبار صادرة عن مختبرات محلية وعالمية:**

## Structural Steel Surface

اسطح الهياكل المعدنية

Test Description	Test Reference	مراجع الاختبار	وصف الاختبار
VOC	USEPA 24   ISO 11890 - 2		المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
Reaction to Fire	ASTM E 84		تفاعل اختبارات الحرائق: مؤشر انتشار اللهب ومؤشر تكوين الدخان
Fire Resistance Test	EN 1363 - 1: 2012   EN 13381 - 8: 2010 تمهيد اختبار صادر عن المركز التقني الامريكي (LCAT) (مطابقات ايروس) وتمهيد اختبار صادر عن القيادة العامة للدفاع المدني (الفرقة / الإمارات العربية المتحدة) Issued by LCAT Technology Center (AERL/US) & Directorate of Civil Defense, Sharjah, U.A.E)		مقاومة اختبارات الحرائق

## Concrete Surface

الاسطح الخرسانية

Test Description	Test Reference	مراجع الاختبار	وصف الاختبار
VOC	USEPA 24		المركبات العضوية المتطرافية (VOC)
Fire Resistance Test	EN 1363 - 1: 2012   EN 1364 - 1: 2000 نهاية اختبار صادر عن المركز التقني الاماراتي (LCAI) (مطابقات ايروس) ونهاية اختبار صادر عن اللجان العامة للنفاذ المدني (اللجان / الامارات العربية المتحدة) Issued by LCAI Technology Center (APEC PLUS) & Directorate of Civil Defense, Sharjah, U.A.E		مقاومة اختبارات الحرائق

## Wooden Surface

الاسطح والألواح الخشبية

Test Description	Test Reference	مرجع الاختبار	وصف الاختبار
VOC	USEPA 24		المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
Reaction to Fire	DIN EN 13501 - 1:2007   Classification B-s1, d0 شهادة اختبار صادرة عن معهد فخوشنان مواد البناء والهياكل من المعربي / الصادقة MPA وشهادة (للتباين) صادرة عن هيئة القياع المدني / الشفارة / المرافق العربية المعتمدة (Issued by MPA Braunschweig, Germany & Directorate of Civil Defence, Sharjah, UAE)		تفاعل اختبارات الحريق: مؤشر انتشار النعوب ومؤشر تكوين الدخان





[www.nationalpaints.com](http://www.nationalpaints.com)

Issued: July - 20