



TECHNICAL DATA SHEET

المواصفات الفنية

اساس زيتي زينك فوسفات اوتو جلوس ديكسي DIXIE ZINC PHOSPHATE AUTO GLOSS PRIMER ENAMEL

الوصف	اساس مبني على الكيد معدل سريع الجفاف ومادة الزنك فوسفات ليعطي اساس ذو جودة عالية لحماية الاسطح المعدنية من الصدأ والتآكل، التصاق ممتاز على الاسطح المعدنية.
الاستخدام	مناسب للاسطح المعدنية، مثل الهياكل الفولاذية و المعدات الثقيلة(اساس شاص).

معلومات فنية:

الالوان	احمر، رمادي
الوجة النهائي	مطفي
الوزن النوعي	١,٣٠-١,٣٨
نسبة المواد الصلبة	٦٨-٧٣٪
معدل التغطية (يعتمد على اللون)	١٠-١٦ م ² /لتر
زمن الجفاف.	جفاف للمس: ٢-٣ ساعة جفاف صلب: ٨-١٢ ساعة
نقطة الوميض	٣٨ م°

تهيئة السطح

السطح يجب ان يكون جاف نظيف وخالي من الغبار والزيوت .
--

معلومات التطبيق:

طريقة التطبيق	باستخدام مسدس الرش
التخفيف	١٠-١٥٪ النفط الابيض
مسدس الرش ارييس	الفتحة ٠,٠١٥-٠,٠٢٠ انش ضغط الهواء ٢٢٠٠ PSI
معدل سماكة طبقة الدهان	طبقة دهان طرية: ٨٠ ميكرون طبقة الدهان الجاف : ٤٠ ميكرون

معلومات عامة:

التخزين:	يجب تخزين المنتج في مكان معتدل محمي من الحرارة واشعة الشمس المباشرة. وتكون التهوية جيدة. العبوات يجب ان تكون محكمة الاغلاق.
التجهيز:	اخلط جيدا قبل استخدام المنتج
صلاحية المنتج:	٣٦ شهر من تاريخ الانتاج
الصحة والسلامة:	<ul style="list-style-type: none">تأكد من وجود تهوية جيدة اثناء تطبيق المنتج.عدم ملامسة العين والجلدابقاء المنتج بعيدا عن وصول الاطفال.

